

Ceraplast® E

Plastiinkaatori ja nakkekihina kasutatav
polümeeride vesiemulsioon

Kasutamine

Kasutatakse lisandina betoonsegudes, betooni plastilisuse suurenemiseks, tõstes selle elastsust, kulumiskindlust ja veetihedust.

Suurendab vastupidavust kergelt happeliste, leeliseliste, soolasisaldusega ja õliste keskkondade suhtes.

Vahendi kandmisel aluspindadele tagab betooni ja tsementsegude parema nakke pinnaga.

Omadused

Pärast Ceraplast E vahendi pinnale kandmist moodustub värvitu, veidi kleepjas, läbipaistev ja veekindel kilekiht, mis on väga elastne ja kleepuv isegi väga siledatele ja mitteimenduvate pindadega.

Suurepärane nake terase ja betooniga. Nakkub hästi tellistega, klaasiga, puiduga, polüsterooliga, keraamiliste plaatidega.

Kasutuskohad

Betooni parandused, põrandate ning seinte tasandus- ja kattekroovid, veemahutid.

Tehnilised andmed

- kuivamisaeg: 1 tund
- kasutamistemperatuur: üle +5 °C
- kihtide arv: 1
- pinnale kandmise viis: rull, pintsel
- kulu:
 - segulisand: aseaine (50 - 60% seguveest)
 - nakkekihina: 0,2 - 0,3 kg/m² (vesilahus proportsioonis 1 : 1)

Segu on pakendatud 1,2, 5 ja 10 kg pakenditesse.

Toode on tundlik miinustemperatuuride suhtes.

Säilitada ja transportida temperatuuril üle +5 °C.

Säilitamisaeg 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.

Ceraplast E sidustooted:

Cemizol 2EN, Cemzol 2EP, kummilindid, läbiviigulemendid, Cerakol, Cerakol Special, Cerakol valge

