

# Izofol®

Vedel hüdroisolatsioon  
märgadesse ruumidesse

## Kasutamine

- märgade ruumide (duširuumid, vannitoad, tualetid, pesupesemis-ruumid jms) hüdroisoleerimiseks enne plaatkatte paigaldamist
- sobivad aluspinnad: betoon, kergbetoon, krohvitud pinnad, kipsplaadid



## Paigaldamine

Kaetavad pinnad peavad olema stabiilsed, tugevad, siledad ja puhtad. Poorsed ja imavad pinnad kruntida Gruntofol (kulunorm 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>). Izofoli segada ämbris enne paigaldamist. Pinnad kaetakse minimaalselt kahes kihis. Esimene kiht kantakse pinnale pintsliga või rulliga. Teise kihi pealekandmiseks kasutada pintslit, rulli või kellut. Kõik liitekohad (põrand-sein, sein-sein) ja läbiviigid (torud seintes, trapid põrandas) tihendada täiendavalt nurgalintide ja läbiviigielementidega, mis paigaldada värskesse Izofoli kihti. Järgmise kihi võib paigaldada, kui eelmine on täielikult kuivanud (ca 3 tundi 20 °C juures). Kuivanud kihi paksus peab olema vähemalt 1 mm.

Töövahendid saab puhastada kuivamata materjalist veega.

Kuivanud hüdroisolatsioonimembraanile võib paigaldada keraamilised plaadid vastavate plaadiliimide või elastsete plaadipaigaldussegudega.

## Omadused

- ühekomponentne tiksotroopne polümeerdispersioon
- kuivades moodustab elastse veekindla membraani
- hea nakkuvus
- ühtne jätkudeta membraan
- keskkonnale ohutu
- kasutamiseks sisetingimustes

## Tehnilised näitajad

**Värvus:** sinine  
**Paigaldustemperatuur:** üle +5 °C  
**Paigaldusvahendid:** kellu või pintsel  
**Kihtide arv:** 2  
**Materjalikulu:** 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>/ kiht  
**Kuivanud membraani paksus:** ~ 1 mm  
**Ühe kihi kuivamisaeg:** ~3 tundi (temperatuuril +20 °C)  
**Nakkuvus betooniga:** ~0,9 MPa  
**Max tõmbetugevus:** ~0,5 MPa  
**Vastupidavus veesurvele:** 1 m veesammast  
**Suhteline pikenemine kuni katkemiseni:** ~600%

## Pakendid

4 kg  
7 kg  
12 kg  
25 kg

## Lisainformatsioon

Ladustada kuivas ruumis õhutemperatuuril üle +5 °C.  
Tööde teostamisel järgida ohutusnõudeid.  
Kanda vastavat tööriietust ja kindaid.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## Izofoli sidustooted:

Gruntofol, kummilindid, läbiviigielemendid, Cerakol, Cerakol Special, Cerakol valge

